

Спосіб екстрагування адсорбованих речовин із відпрацьованої відбільної глини, за яким глина контактує не менше 120 хв за температури 70 °С з екстрагентом у масовому співвідношенні екстрагенту і відпрацьованої відбільної глини як (2-4):1. Як екстрагент використовують етанол у рідкому стані, який міститься в продукті ректифікації спиртового виробництва.