

Спосіб одержання біодеградабельного одноразового посуду включає дозування борошна, природних загусників, додавання води та здійснення гомогенізації суміші шляхом механічного перемішування. Як загусник використовують крохмаль. Стабілізацію отриманої маси проводять на горизонтальній поверхні. Обробку здійснюють у мікрохвильовій печі при потужності 600 Вт протягом 1 хвилини. Формування та стабілізацію готового виробу здійснюють за температури 18-25 °С протягом 24 год до повного тверднення.