

Спосіб одержання біодеградабельного одноразового посуду, що включає дозування борошна, природних загусників, додавання води та здійснення гомогенізації суміші шляхом механічного перемішування, який **відрізняється** тим, що як загусник використовують крохмаль, стабілізацію отриманої маси проводять на горизонтальній поверхні, обробку здійснюють у мікрохвильовій печі при потужності 600 Вт протягом 1 хвилини, формування та стабілізацію готового виробу здійснюють за температури 18-25 °С протягом 24 год до повного тверднення.