




Спосіб отримання флуоровмісних поліетерімідів (ФПЕІ) як термостійких полімерів, загальної формули:



де:
 $n=40-60$;
 Ar_f -



R -



який здійснюють шляхом проведення реакції поліконденсації різних за хімічною будовою діізоціанатів і діангідриду в одну стадію, в розчині апротонного полярного розчинника, взаємодією еквімолярних кількостей діізоціанату та діангідриду, відповідно, який **відрізняється** тим, що використовують діангідрид, який містить у складі тетрафлуоробензольний фрагмент.