

Спосіб виготовлення стружкових плит із використанням лігносульфонатів, що включає операції виготовлення деревинної стружки, її сушіння, приготування клею, змішування стружки з клеєм, формування і підпресування килима та пресування плит, який **відрізняється** тим, що для приготування клею використовують суміш меламіно-карбамідоформальдегідної (MUF) смоли та 50 %-го водного розчину лігносульфонату натрію або лігносульфонату магнію при співвідношенні смола:лігносульфонат від 90:10 до 70:30 мас. ч.