

Спосіб виготовлення деревинних композитів із використанням жому цукрових буряків включає операції виготовлення стружки, сушіння стружки, змішування стружки з клеєм, формування і підпресування килима та пресування. Килим для виготовлення композитів формують змішуванням деревинної стружки з частинками жому цукрових буряків за об'ємного співвідношення між ними 75:25, 50:50 або 25:75, підпресовують і піддають гарячому пресуванню. Як клей використовують полімерну дифенілметандіізоціанатну (pMDI) смолу.