

Спосіб нанесення покриттів сплавом кобальт-вольфрам-реній, що проводять постійним струмом щільністю 0,5-4,0 А/дм², при рН 8,5-9,5 та температурі 50-55 °С у комплексному цитратно-пірофосфатному електроліті, що містить кобальту сульфат, натрію цитрат, калію перенат, натрію сульфат, калію пірофосфат, який **відрізняється** тим, що до електроліту додають натрію вольфрамат та електроліт з можливістю нанесення покриттів сплавом кобальт-вольфрам-реній, який містить компоненти у таких концентраціях, г/дм²:

CoSO ₄ ·7H ₂ O	25-35
Na ₂ WO ₄ ·2H ₂ O	60-65
KReO ₄	3-15
Na ₃ C ₆ H ₅ O ₇ ·5,5 H ₂ O	85-90
Na ₂ SO ₄ ·10H ₂ O	90-100
K ₄ P ₂ O ₇	65-70,

при цьому, рН електроліту - 8,5-9,5.