

Спосіб одержання дезінфікуючого засобу на основі наночастинок срібла, що включає отримання колоїдного розчину срібла, відновлення срібла з водного розчину солі аргентуму у присутності відновника та стабілізатора наночастинок срібла, який **відрізняється** тим, що використовують як відновник і стабілізатор цитрат натрію, при цьому відновлення проводять у водному середовищі за температури 100 °С до утворення колоїдного розчину наночастинок срібла розміром 10-12 нм.