


Спосіб отримання поліетергуанідиніййодиду загальної формули:



з бактерицидною та фунгіцидною активністю для дезінфекції і стерилізації матеріалів здійснюють шляхом реакції між гуанідинійвмісним олігоетером з кінцевими гуанідиновими фрагментами та діаміном. При цьому як діамін використовують олігооксіетилендіамін різної молекулярної маси з подальшою обробкою основного поліетергуанідину (ПЕГ) йодистим метилом за мольного співвідношення компонентів ПЕГ : йодистий метил - 1:2.