

Спосіб отримання лігатури виплавлянням включає відновлювальну плавку протягом 60 хв окислених відходів, які містять нікель, хром, молібден, вольфрам, та розділення металевої і шлакової фаз. Плавку проводять у інтервалі температур 1773-1823 К. Як відновлювач використовують твердий вуглець у кількості 3-5 % від маси шихти.