

Спосіб отримання лігатури виплавлянням, який включає відновлювальну плавку протягом 60 хв окислених відходів, які містять нікель, хром, молібден, вольфрам, та розділення металевої і шлакової фаз, який **відрізняється** тим, що плавку проводять у інтервалі температур 1773-1823 К, при цьому як відновлювач використовують твердий вуглець у кількості 3-5 % від маси шихти.