

Спосіб виготовлення термостійкої епоксидної композиції на основі епоксидної смоли і амінного отверджувача, який **відрізняється** тим, що на першому етапі готують модифіковану епоксидну основу шляхом додавання до епоксидної смоли модифікаторів - епоксіуретанової смоли і порошку оксиду заліза, а для тверднення композиту до основи додають триетаноламін, за такого співвідношення компонентів, мас. ч.:

епоксидна смола	100
-----------------	-----

епоксіуретанова смола	10
-----------------------	----

порошок оксиду заліза	140
-----------------------	-----

триетаноламін	15,
---------------	-----

причому тверднення проводять за температури 90 °С протягом 4 год.