

Спосіб отримання хемосорбційного матеріалу шляхом просочування волокнистого фільтруючого матеріалу, за яким в ємність послідовно при перемішуванні додають воду, карбонат натрію, гідроксид натрію, хлорид натрію, багатоатомний спирт та одноатомний спирт, отриманим розчином просочують нетканий волокнистий фільтруючий матеріал, після чого віджимають і висушують на повітрі. Просочуючий розчин додатково містить кислотно-основний індикатор, що має інтервал зміни кольору у межах 1,3-12,7 рН.