

Спосіб отримання хемосорбційного матеріалу шляхом просочування волокнистого фільтруючого матеріалу, за яким в ємність послідовно при перемішуванні додають воду, карбонат натрію, гідроксид натрію, хлорид натрію, багатоатомний спирт та одноатомний спирт, отриманим розчином просочують нетканий волокнистий фільтруючий матеріал, після чого віджимають і висушують на повітрі, який **відрізняється** тим, що просочуючий розчин додатково містить кислотно-основний індикатор, що має інтервал зміни кольору у межах 1,3-12,7 рН, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

карбонат натрію	7,0-12,0
гідроксид натрію	1,5-3,0
хлорид натрію	3,5-6,0
багатоатомний спирт	3,0-5,0
одноатомний спирт	5,0-25,0
кислотно-основний індикатор	0,01-0,05
вода	решта.