

Спосіб отримання легуючої добавки, що включає відновлювальну плавку окислених відходів, які містять нікель, хром, молібден, протягом 60-70 хв у інтервалі температур 1723-1773 К та подальше розділення металевої і шлакової фаз, який **відрізняється** тим, що відходи містять оксиди алюмінію та титану, при цьому як відновлювач використовують твердий вуглець у кількості 3-5 % від маси шихти.