

Спосіб одержання кристалічної солі неодим(III)-вмісного поліоксовольфрамату з аніоном зі структурою Пікока-Уїклі, що включає послідовне додавання розчинів натрію вольфрамату, нітратної кислоти й неодиму(III) нітрату у стехіометричному відношенні, який **відрізняється** тим, що проводять висолювання додаванням 96 %-го етанолу, витримують розчин з кристалами у щільно закритій хімічній склянці за 6 °С упродовж 48 годин, фільтрують, промивають охолодженою до 6 °С сумішшю вода:етанол (1:1), висушують на повітрі за 18-22 °С протягом 24 годин.