

1. Спосіб отримання металокерамічних порошків твердих сплавів з комбінованим зв'язуванням Co-Fe в процесі регенерації металокерамічних порошків твердих сплавів за допомогою розплаву цинку, який **відрізняється** тим, що як додаткове джерело цинку і отримання комбінованої зв'язки Co-Fe використовують подрібнений оцинкований лист заліза.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що розмір фракції подрібненого оцинкованого листа має становити не більше 5 мм.