

Спосіб отримання вогнезахисної кремнеземвмісної композиції для целюлозовмісних матеріалів на основі рідкого скла, за яким змішують водні розчини рідкого скла ($\text{Na}_2\text{O} \cdot 2,5\text{SiO}_2$) та оцтової кислоти (CH_3COOH), при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

$\text{Na}_2\text{O} \cdot 2,5\text{SiO}_2$	4-5
CH_3COOH	6-7
H_2O	89-90.