

Спосіб отримання сорбційно-фільтрувального волокнистого матеріалу для очищення води, за яким на волокнисту основу наносять хемосорбент. Як волокнисту основу виготовляють голкопробивний нетканий матеріал з відходів поліамід-поліуретанових хімічних волокон, як хемосорбент використовують глинисті мінерали монтморилонітового і палигорськітового типу, які наносять на волокнисту основу у вигляді дисперсії, після чого отриманий волокнистий матеріал підсушують.