

Спосіб іммобілізації втулок з опроміненого графіту шляхом введення діоксиду титану. При цьому втулки з опроміненого графіту розламують навпіл, осколки складають у форму для цементування. Суміш з осколків втулок та діоксиду титану цементують у кубічну форму з довжиною стінок 0,15 метра з подальшим переміщенням у контейнер для зберігання радіоактивних відходів.