

Спосіб іммобілізації втулок з опроміненого графіту, що включає введення діоксиду титану, який **відрізняється** тим, що втулки з опроміненого графіту розламують навпіл, осколки складають у форму для цементування, суміш з осколків втулок та діоксиду титану цементують у кубічну форму з довжиною стінок 0,15 метра з подальшим переміщенням у контейнер для зберігання радіоактивних відходів.