

Спосіб виробництва струмопровідного рисунка друкованих компонентів радіоелектроніки, за яким металорезист електроосадженням наносять на поверхню струмопровідного рисунка. Виконують травлення міді з пробільних місць та вилучають металорезист у розчині травлення металорезисту. Електроосадження металорезисту на поверхню струмопровідного рисунка проводять в електроліті локально, виключно відповідно до схеми розміщення струмопровідного рисунка. Для нанесення металорезисту використовують електрохімічний 3D-принтер, запрограмований на рух по траєкторії, яка створює на платі струмопровідний рисунок, в якому анод розміщений в корпусі принтера, катодом служить поверхня друкованої плати.