

1. Спосіб виробництва струмопровідного рисунка друкованих компонентів радіоелектроніки, за яким металорезист електроосадженням наносять на поверхню струмопровідного рисунка, після чого виконують травлення міді з пробільних місць та вилучають металорезист у розчині травлення металорезисту, який **відрізняється** тим, що електроосадження металорезисту на поверхню струмопровідного рисунка проводять в електроліті локально, виключно відповідно до схеми розміщення струмопровідного рисунка, для нанесення металорезисту використовують електрохімічний 3D-принтер, запрограмований на рух по траєкторії, яка створює на платі струмопровідний рисунок, в якому анод розміщений в корпусі принтера, а катодом служить поверхня друкованої плати.
2. Спосіб за п. 1, який **відрізняється** тим, що відстань між краєм діелектричного корпусу та поверхнею шару мідної фольги на діелектричній основі друкованої плати в ході локального електрохімічного осадження не перевищує 0,2 мм.