

Спосіб іммобілізації опроміненого графіту включає подрібнення опроміненого графіту, введення діоксиду титану. Одержану суміш цементують у кубічну форму з довжиною стінок 0,15 метра з подальшим переміщенням у контейнер для зберігання радіоактивних відходів.