

Спосіб іммобілізації опроміненого графіту, що включає подрібнення опроміненого графіту, введення діоксиду титану, який **відрізняється** тим, що одержану суміш цементують у кубічну форму з довжиною стінок 0,15 метра з подальшим переміщенням у контейнер для зберігання радіоактивних відходів.