

Спосіб одержання гранул нітрату амонію, покритих оболонкою з цеолітової породи, який **відрізняється** тим, що на поверхню гранул нітрату амонію наносять шар тонкодисперсної цеолітової породи з заданим гранулометричним складом фракції 160...315 мкм у кількості 5...15 мас. % від маси гранул, нанесення здійснюють у присутності зволожуючого агента, після чого проводять сушіння.