

Спосіб відбору проб вугілля для ефективного визначення вмісту германію, що включає відбір борознових проб вугілля, який **відрізняється** тим, що в гірничій виробці у вугільному пласті визначають умовні пропластки в покрівлі та підшві потужністю 0,2 м, з яких відбирають борознові проби перпендикулярно потужності вугільного пласта для подальшого визначення в них концентрацій і кількісної оцінки розподілу германію.