

Спосіб одержання бітумної композиції для рулонних покрівельних матеріалів включає змішування будівельного бітуму, рослинної олії та пластифікатора. Як рослинну олію використовують ріпакову олію, як пластифікатор використовують каучук, а будівельний бітум попередньо нагрівається до температури 180 °С, додається каучук та перемішується до повного розчинення впродовж 1 год, потім додають ріпакову олію та перемішують до повної гомогенізації суміші, за наступного співвідношення компонентів, % мас.:

будівельний бітум	70,0-82,5
ріпакова олія	12,5-20,0
каучук	5,0-10,0.