

Спосіб одержання бітумної композиції для рулонних покрівельних матеріалів, що включає змішування будівельного бітуму, рослинної олії та пластифікатора, який **відрізняється** тим, що як рослинну олію використовують ріпакову олію, як пластифікатор використовують каучук, а будівельний бітум попередньо нагрівається до температури 180 °С, додається каучук та перемішується до повного розчинення протягом 1 год, потім додають ріпакову олію та перемішують до повної гомогенізації суміші, за наступного співвідношення компонентів, % мас.:

будівельний бітум	70,0-82,5
ріпакова олія	12,5-20,0
каучук	5,0-10,0.