

Спосіб виготовлення деревинних композитів із зниженою емісією формальдегіду на основі лігносульфонатів включає операції виготовлення деревинної стружки, її сушіння, приготування клею, змішування стружки з клеєм, формування і підпресування килима та пресування плит. Клей містить меламіно-карбамідо-формальдегідну смолу і 50 %-ний водний розчин лігносульфонату натрію або магнію за співвідношення смола:лігносульфонат від 97,5:2,5 до 92,5:7,5 мас. ч.