

Спосіб стосується виготовлення деревоволокнистих плит (ДВП) зі зниженими викидами ЛОС.

Спосіб виготовлення деревноволокнистих плит зі зниженими викидами летких органічних сполук (ЛОС), який включає принаймні наступні етапи способу, на яких:

- a) забезпечують наявність деревновмісних деревних трісок;
- b) термічно обробляють деревні тріски в пристрої термічної обробки або у множині пристроїв термічної обробки;
- c) подрібнюють деревні тріски в рафінері;
- d) склеюють деревні тріски і
- e) пресують склеєні деревні тріски для формування ДВП, за яким
- f) пару, яку використовують або генерують у процесі за способом, безперервно сепарують із процесу принаймні в одному місцезнаходженні викиду пари у контрольований спосіб, при цьому пару сепарують у попередньо визначеному діапазоні кількості таким чином, що нижня межа та верхня межа діапазону кількості всієї сепарованої пари залежать принаймні від однієї специфікації деревних трісок, які використовують на етапі a) способу.