

1. Біорозкладаний виріб для витирання, який має конфігурацію у вигляді тривимірної перфорованої структури, який містить:

отриману гідросплетенням суцільну структуру з полотна з довільним розташуванням підданих гідросплетенню целюлозних волокон і листа з волокон з деревної целюлози, і конфігурацію у вигляді тривимірної перфорованої структури у вказаній суцільній структурі; при цьому вказані целюлозні волокна вибрані з групи з ліоцелу, штучного волокна, бавовни-сирцю і біленої бавовни або їх комбінації,

вказаний виріб для витирання забезпечує ефект очищення - в сухому стані, і ефект розгладжування - у вологому стані, і

вказана тривимірна перфорована структура ефективна для уловлювання і видалення маслянистих і липких рідин без подразнення шкіри,

який **відрізняється** тим, що отримана гідросплетенням суцільна структура має протилежні поверхні, при цьому лист з волокон з деревної целюлози знаходиться з одного боку, і полотно з довільним розташуванням целюлозних волокон знаходиться з протилежного боку.

2. Виріб для витирання за п. 1, який **відрізняється** тим, що додатково містить забарвлювальну речовину.

3. Виріб для витирання за п. 1, який **відрізняється** тим, що суцільна структура має поверхневу щільність в діапазоні від 40 до 150 г/м².

4. Виріб для витирання за п. 1, який **відрізняється** тим, що додатково містить щонайменше один компонент, вибраний з групи, яка складається з очищувального засобу, стерилізувального засобу, дезодоранту, дезінфікуючого засобу, зволожувального засобу і засобу для видалення косметики.

5. Виріб для витирання за п. 1, який **відрізняється** тим, що піддані гідросплетенню целюлозні волокна являють собою від 25 до 75 % волокон з деревної целюлози і від 25 до 75 % волокон включають штучні целюлозні волокна і природні целюлозні волокна або їх суміші.

6. Виріб для витирання за п. 1, який **відрізняється** тим, що протилежні поверхні мають одну сторону, вибрану з групи волокон, яка включає, серед іншого, волокна з деревної целюлози, і іншу сторону, вибрану з групи волокон, яка включає, серед іншого, волокна, піддані гідросплетенню регенованої целюлози, і природні целюлозні волокна.

7. Виріб для витирання за п. 1, в якому піддані гідросплетенню целюлозні волокна являють собою 55 % волокон з хвойної целюлози і 45% волокон - штучні целюлозні волокна і природні целюлозні волокна або їх суміші.