

1. Суха суміш для цементно-пластмасової стяжки, яка **відрізняється** тим, що містить, мас. %:

пластмасова крихта - від 18 до 24,

портландцемент - від 20 до 26,

кварцовий пісок фракції від 0,2 до 0,8 мм - від 20 до 26,

суперпластифікатор - від 2,7 до 3,1,

мікрокремнезем (кварцовий пил) SiO_2 - від 2,0 до 2,7,

залишок становить гравій фракції 0-4 мм,

причому всі згадані вище компоненти разом складають 100 % зазначеної сухої суміші.

2. Суха суміш для цементно-пластмасової стяжки за п. 1, яка **відрізняється** тим, що містить портландцемент 32.5 СЕМ І.

3. Суха суміш для цементно-пластмасової стяжки за п. 1, яка **відрізняється** тим, що містить порошковий суперпластифікатор на основі меламіноформальдегіду або співполімеру меламіноформальдегіду, який відповідає стандарту EN 934-2:2009+A1:2012, з дисперсійною здатністю та властивостями, що забезпечують оптимальне водоцементне відношення та плинність суміші без її розшарування.