

Винахід належить до способу отримання деревинного матеріалу, який містить опорну плиту і щонайменше один перший, незовнішній, шар шпону і другий шар шпону на першій поверхні опорної плити, в якому опорна плита, перший і щонайменше другий шар шпону з'єднані один з одним синтетичною смолою. Для створення економічно вигідної плити деревинного матеріалу з шпонованою поверхнею:

- рідка синтетична смола наноситься в надлишку відносно тієї кількості, яка є необхідною для склеювання, на опорну плиту та/або на перший шар шпону та/або принаймні другий шар шпону,
- нанесена в надлишку синтетична смола підсихає, але не затвердіває,
- збирають стос матеріалу для пресування, який містить опорну плиту, перший, незовнішній, шар шпону і щонайменше другий шар шпону, і
- стос матеріалу для пресування стискається у пресі високого тиску для отримання деревинного матеріалу.