

1. Спосіб виготовлення мікрокапсульної композиції, що містить піроксасульфону, капсульований в ній, при цьому спосіб включає:
стадію емульгування із здійсненням високошвидкісного перемішування кристалічних частинок піроксасульфону, ізоціанату, масляної фази та водної фази з коловою швидкістю 9000-12566 мм/с, щоб забезпечити емульгування масляної фази у водній фазі, для утворення частинок емульсії масляної фази; і
стадію утворення плівки з утворенням плівки на щонайменше поверхні частинок емульсії масляної фази, що утворена на стадії емульгування,
де водна фаза містить воду, полівініловий спирт і блок-співполімер поліоксіетилену і поліоксипропілену.
2. Спосіб виготовлення мікрокапсульної композиції за п. 1, де ізоціанат являє собою ароматичний ізоціанат.
3. Спосіб виготовлення мікрокапсульної композиції за п. 1 або 2, де, на стадії утворення плівки, ізоціанат реагує з водою у водній фазі для утворення плівки, що містить полісечовину як матеріал, на щонайменше поверхні частинок емульсії масляної фази, що утворена на стадії емульгування.
4. Спосіб виготовлення мікрокапсульної композиції за будь-яким із пп. 1-3, де мікрокапсульна композиція має об'ємний середній діаметр 5-100 мкм.
5. Спосіб виготовлення мікрокапсульної композиції за будь-яким із пп. 1-4, де кристалічні частинки піроксасульфону мають об'ємний середній діаметр 2-50 мкм.