

Склад порошкового дроту для наплавлення дуговим зварюванням високоентропійного сплаву з використанням адитивного виробництва, що містить: нікель, кобальт, стальну оболонку, який **відрізняється** тим, що додатково містить алюміній та тантал, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

кобальт	19,0-22,0
нікель	18,0-24,0
тантал	3,0-4,5
алюміній	4,0-6,0
стальна оболонка	решта.